

**NOMBRE DEL PRODUCTO**

MEMBRANA GEOTEXTIL

**CARACTERISTICAS TECNICAS:**

<i>Característica</i>	<i>Método de Ensayo</i>	<i>Valores típicos</i>	
		<i>Min</i>	<i>Max</i>
Uniformidad en el espesor (mm)	UNIT 1053	4,0	4,2
Masa de la membrana por m2 ( Kg/m2)	UNIT 1053	4,2	
Armadura central de Polietileno (g/m2)	UNIT 1054	160	
Cubierta Geotextil (g/m2)	UNIT 1054	160	
Masa de asfalto por m2 (Kg/m2)	UNIT 1054	3,2	
Resistencia a la tracción longitudinal (N/mm)	UNIT 1057	190	
Resistencia a la tracción transversal (N/mm)	UNIT 1057	130	
Cargas minerales de la masa bituminosa (g/100g)	UNIT 1054	15	
Resistencia al calor	UNIT 1056	Cumple	
Plegabilidad	UNIT 1055	Cumple	

La información y recomendaciones dadas en esta publicación son extraídas de ensayos de laboratorio. Nuestros clientes deberán llevar a cabo sus propios ensayos para determinar la adecuación de estos productos a sus propósitos particulares, por tanto dicha información no deberá interpretarse como sinónimo de garantía.