HOJA TÉCNICA SILICONA ÁCIDA

Código: 901; 903

Características generales:

- Mono componente, curado acético, velocidad de curado rápido, alto rendimiento de desplazamiento, excelente adherencia.
- Resistente a la intemperie.
- Excelente resistencia al paso del tiempo, la vida útil es de más de 50 años en condiciones climáticas normales.
- Excelente compatibilidad con la mayoría de los materiales de construcción.

Características técnicas:

Densidad (g/cm3)	0,95 ± 0.03
Formación de piel (min)	7 a 15
Tiempo de curado completo (h)	22
Grado de flacidez (mm)	0
Consistencia	10
Resistencia a la tracción en adherencia (Mpa)	0,337
Recuperación elástica (%)	95,5%
Elongación hasta rotura (%)	350%
Pérdida de peso (%)	12%
Consistencia	8,3
Dureza (HsA)	16

Cumple con norma de certificación internacional ISO9001

Restricción de uso:

- No utilizar para materiales alcalinos tales como mármol, granito, etc.
- Inadecuado para superficies que puedan desprender grasa o solvente.