# ASFALKOTE

PRODUCTO DE EXPORTACION

## Características:

Emulsión asfaltica estable, de aplicación en frío. Elaborada a partir de asfaltos modificados emulsionado con mezcla de coloides minerales. Alto contenido de asfalto que lo distingue de productos similares.

## Aplicaciones:

Aplicable a paredes, azoteas, bóvedas, cimientos, etc. Se adhiere a todo tipo de superficie. Ej: Membranas, tejuelas, pinturas en general, baldosas, etc.

## Modo de empleo:

Aplicar con pinceletas de pita, sisal o escoba plástica (filamento fino). La superficie debe estar libre de impurezas, polvo y restos pocos firmes de anteriores impermeabilizaciones.
Aplicar una primera mano diluida copn 50% de Asfalkote y 50% de agua. Una vez seca aplicar el productos sin diluir en sucesivas manos hasta llegar al consumo requerido.

Para la impermeabilización de techos aplicarla con lana de vidrio, en superficies verticales no es necesario. Puede diluir el producto exclusivamente con agua hasta un 10%.

**Consumo:**
- Azoteas: 3 Kg./m2 - 1 capa de lana de vidrio
- 7 Kg./m2 - 3 capas de lana de vidirio
- Paredes: 1 Kg./m2 - sin lana de vidrio

**Protección:**
Azotea transitable: Arena y Portland 4 a 1
Azotea poco transitable: Canatech fibrado
Azotea no transitable: Alumkote o Canatech

**Presentación:**
2, 4, 18, 50, 100 y 200 Kg.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

| | |
|---|---|
| Aspecto | Sustancia espesa color marrón oscuro - negro |
| pH | 5.0 - 7.0 |
| Densidad ( Kg / L ) | 1.08 - 1.12 |
| Residuo por evaporación ASTM D 2939 | 33 - 39% |
| Cenizas del resudio ASTM D 2939 | 12 - 14% |
| Comportamiento al calor ASTM 2939 | Cumple |
| Flexibilidad ASTM D 2939 | Cumple |
| Resistencia al agua ASTM D 2939 | Cumple |
| Clasificación ASTM D 1227 56 | Tipo 3 - Clase 1 |
| Dilución | Agua |