

Carbon fiber fabrics

Code	Fiber		Count (10mm)		Weave	Weight (g/m ²)	Thickness (mm)	Width (mm)
	Warp	Weft	Warp	Weft				
UT-1K-P120	1K	1K	9	9	Plain	120	0,12	100-1500
UT-1K-T120	1K	1K	9	9	Twill	120	0,12	100-1500
UT-1K-P140	1K	1K	10,5	10,5	Plain	140	0,14	100-1500
UT-1K-T140	1K	1K	10,5	10,5	Twill	140	0,14	100-1500
UT-3K-P160	3K	3K	4	4	Plain	160	0,16	100-1500
UT-3K-T160	3K	3K	4	4	Twill	160	0,16	100-1500
UT-3K-P180	3K	3K	4,5	4,5	Plain	180	0,18	100-1500
UT-3K-T180	3K	3K	4,5	4,5	Twill	180	0,18	100-1500
UT-3K-P200	3K	3K	5	5	Plain	200	0,2	100-1500
UT-3K-T200	3K	3K	5	5	Twill	200	0,2	100-1500
UT-3K-P220	3K	3K	5,5	5,5	Plain	220	0,22	100-1500
UT-3K-T220	3K	3K	5,5	5,5	Twill	220	0,22	100-1500
UT-3K-P240	3K	3K	6	6	Plain	240	0,24	100-1500
UT-3K-T240	3K	3K	6	6	Twill	240	0,24	100-1500
UT-6K-P280	6K	6K	3,5	3,5	Plain	280	0,28	100-1500
UT-6K-T280	6K	6K	3,5	3,5	Twill	280	0,28	100-1500
UT-6K-P320	6K	6K	4	4	Plain	320	0,32	100-1500
UT-6K-T320	6K	6K	4	4	Twill	320	0,32	100-1500
UT-6K-P360	6K	6K	4,5	4,5	Plain	360	0,36	100-1500
UT-6K-T360	6K	6K	4,5	4,5	Twill	360	0,36	100-1500
UT-12K-P320	12K	12K	2	2	Plain	320	0,32	100-1500
UT-12K-T320	12K	12K	2	2	Twill	320	0,32	100-1500
UT-12K-P400	12K	12K	2,5	2,5	Plain	400	0,4	100-1500
UT-12K-T400	12K	12K	2,5	2,5	Twill	400	0,4	100-1500
UT-12K-P480	12K	12K	3	3	Plain	480	0,48	100-1500
UT-12K-T480	12K	12K	3	3	Twill	480	0,48	100-1500
UT-12K-P560	12K	12K	3,5	3,5	Plain	560	0,56	100-1500
UT-12K-T560	12K	12K	3,5	3,5	Twill	560	0,56	100-1500
UT-12K-P640	12K	12K	4	4	Plain	640	0,64	100-1500
UT-12K-T640	12K	12K	4	4	Twill	640	0,64	100-1500
UT-12K-P800	12K	12K	5	5	Plain	800	0,8	100-1500
UT-12K-T800	12K	12K	5	5	Twill	800	0,8	100-1500
UT-3K-U200	3K	3K	/	/	Unidirectional	200	0,2	100-1500
UT-12K-U300	12K	12K	/	/	Unidirectional	300	0,3	100-1500
UT-3K-S600	3K	3K	18	12	Satin	600	0,6	100-1500
UT-12K-S1200	12K	12K	9	6	Satin	1200	1,2	100-1500