



دهانات الجوهرة ALJAWHARA PAINTS

بلاستيك و لاقطرة (نصف لماع)

دهان بلاستيكي يعتمد علي كوبوليمر مع ثاني اكسيد التيتانيوم مضافا اليها بعض المواد التي تجعل منه منتجاً غير قابل للاصفرار ومقاوم للعوامل الجوية ويصلح لكل الاسطح والخرسانية والجبسية لما يتمتع به من جاذبية و لمعان شديد وقابلية للغسيل يستعمل للداخل والخارج ويعطي طبقة نهائية لامعه مرنة.

الخصائص الفيزيائية :

الشكل	: مستحلب كثيف ابيض ناصع.
اللون	: الابيض و جميع الالوان .
المادة الأساسية	: مستحلب اكر يلك كوبوليمر.
الكثافة	: ١,١ كغ / لتر .
زمن الجفاف	{ جفاف سطحي : ٤٥ دقيقة تقريبا. جفاف تام : ٢ ساعة تقريبا. الوجه التالي : بعد يوم.
معدل الإستهلاك النظري	: ١٢-١٣ م / لتر (عند طبقة دهان جافة سماكة ٣٠ ميكرون)
قابلية الاشتعال	: غير قابل للاشتعال.

تعليمات الاستعمال

الادوات	: الرولة او الفرشاة او مسدس البخ الهوائي .
التخفيف	: بالماء النقي.
نسبة التخفيف	: ٥ %
التخزين	: ١٨ شهراً في مكان بارد و بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة.

قبل البدء في عملية الدهان يجب اتباع التالي

- ١- ان يكون السطح المراد طلاؤه نظيفاً و خالياً من الغبار و القشور والشحوم. ومعالجة السطح جيداً.
- ٢- المعجون و الاساس و الصنفرة امر ضروري للحصول على افضل النتائج للديكور النهائي.
- ٣- تجنب ملامسة الدهان للعينين، و غسلهما بالماء الفاتر عند حدوث التلامس.
- ٤- عند دهن الوجه الثاني يجب التأكد من جفاف الوجه الاول.
- ٦- تنظيف الأدوات المستخدمة بالماء .



الشركة الكيماوية للتشكيلات الملونة المحدودة
Chemical Company for Colour Assortement LTD.



www.aljawharapaints.com

info@aljawharapaints.com

Kingdom of Saudi Arabia TollFree 920000008

المملكة العربية السعودية الرقم الموحد، ٩٢٠٠٠٠٠٠٨