



دهانات الجوهرة

ALJAWHARA PAINTS

دهان ايبوكسي للأرضيات

هو دهان صناعي ثنائي المكونات من جزئين يعتمد علي راتنج الأيبوكسي قوي الالتصاق وكذلك ماده المصلب التي تعطي بعد خلطها مع المكون الأول أقصى حماية وصلابه ومقاومه للتآكل والخدش والاحتكاك وكذلك مقاومة تأثير الزيوت والديزل والاحماض ويستعمل لكافة الأرضيات الخرسانية والأسمنية والحجرية في المصانع والكراجات والمستودعات ومواقف السيارات .

الخصائص الفيزيائية :

الشكل	: دهان شبه لامع متجانس من جزئين
اللون	: ابيض - رمادي - أزرق
الكثافة	: ١,٥ كغ / لتر
زمن الجفاف	: بعد الخلط للمكونات والتقليب (الأساس + المصلب) { جفاف سطحي ٣ ساعات تقريباً } { جفاف تام : ٦ ساعات تقريباً }
معدل الفرد	: حوالي ٢ م ^٢ / لتر (عند طبقة دهان جاف سماكه ٢٥٠ ميكرون)
قابلية الأشتعال	: قابل للأشتعال
نسبة الخلط	: الأساس ٤ : المصلب ١ (عمر الخليط بعد الخلط ٨ ساعات

تعليمات الاستعمال :

الأدوات	: الفرشاه ومسدس الرش الهوائي واللاهواني.
التخفيف	: نثر خاص بالايبيوكسي
التخزين	: ٦ شهور في مكان بارد وبعيداً عن مصادر اللهب والحراره. في أوعيته محكمة الغلق .

قبل البدء في عملية الدهان يجب إتباع الآتي:

- ١- يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه خالياً من المواد المتفشره والشوائب ذات البروزات والشحوم والزيوت والغبار.
- ٢- بالنسبة للأرضيات الخرسانية يدهن مباشرة وللحصول علي نتائج جيدة ينصح بطبقتين من الطلاء .
- ٣- يراعي دقة نسبة الخلط بين الجزئين لضمان جوده المنتج حسب التعليمات الفنية بإضافه المصلب إلى الأساس والتقليب جيداً لمدة ١٠ دقائق.
- ٤- يجب إتخاذ احتياطات السلامة عند الدهان من التهويه الكافيه وارتداء الكمامات وحماية العينين والوجه .
- ٥- تنظيف الأدوات المستخدمه بالنثر الخاص بالايبيوكسي.



الشركة الكيماوية للتشكيلات الملونة المحدودة
Chemical Company for Colour Assortement LTD.



www.aljawharapaints.com

info@aljawharapaints.com

Kingdom of Saudi Arabia TollFree 920000008

المملكة العربية السعودية الرقم الموحد: ٩٢٠٠٠٠٠٠٨