



Especificaciones Técnicas Emulsiones Catiónicas

Emulsión Rápida ECR - 2				
Características	Unidades	mín.	máx.	Norma Ensayo
Viscosidad Saybolt Furol a 50°C	seg	30	100	ASTM D 244-00
Residuos Asfálticos por evaporación de agua	%	64	67	ASTM D 244-00
Asentamiento 5 d	%	--	5	ASTM D 244-00
Residuo sobre tamiz	%	--	0.1	ASTM D 244-00
Carga de las partículas		Positiva		ASTM D 244-00
Ensayos sobre el residuo asfáltico				
Penetración	0.1mm	150	200	ASTM D 244-00