

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО:

№ по ред	Вид на изпитване/ характеристика	Мерна единица	Метод за изпитване	№ и идентификация на образеца	Резултат от изпитването	Стойност и допуск на показателя съгласно стандарт	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Коефициент на водопропускливост	kg/m ² h ^{0,5}	БДС EN 1062-3: 2008 1)	11	0,45	БДС EN 1062-1:2006 ≤ 0,5	(20±2)°C (50±5)% RH
2	Дълбочина на проникване	mm	БДС EN 14630: 2007 1), 2)	11	5,0	БДС EN 1504-2:2005, табл.4 ≥ 5	(20±2)°C (50±5)% RH

Забележки:

1) Покритието е нанесено при разход 500 g/m², съгласно инструкциите на възложителя.

2) Пробните тела са изготвени съгласно инструкциите на възложителя с предварително с оцветен импрегнатор. Дълбочината на проникване се измерва с точност 0,5 mm чрез счупване на всяко обработено пробно тяло съгласно EN 14630. Дълбочината на оцветената зона се взема за ефективна дълбочина на импрегниране.

Извършил изпитването:

(гл. ас. д-р инж. В. Василева)

Ръководител сектор „СХИ“:

(гл. ас. д-р инж. В. Василева)

Директор ИЦС:

(гл. ас. инж. Цв. Горова)





Република България, София 1618,
бул. "Никола Петков" 86,
тел: (+3592) 8561082,
e-mail: nisi@nisi.bg, web: www.nisi.bg

**ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР
ПО СТРОИТЕЛСТВО (ИЦС) при НИСИ ЕООД
АКРЕДИТИРАН ПО БДС EN ISO/IEC 17025:2006**

Сектор: „СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ И ИЗОЛАЦИИ”

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ 77-3-11 / 23.02.2022 г.

Наименование на продукта:

А.Р.Д. – Хидроизолационен импрегнатор

Производител: „АРД Сълюшънс“ ООД

Възложител: „АРД Сълюшънс“ ООД, гр.София, ул.„Генерал Кутузов“ № 42
Заявка за изпитване от 04.02.2022 г.

Методи за изпитване:

БДС EN 1062-3:2008 „Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и системи за външна зидария и бетон.
Част 3: Определяне на водопропускливост ”

БДС EN 14630:2007 “Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции.
Методи за изпитване. Определяне на дълбочината на карбонизация на втвърден бетон чрез фенолфталеинов метод“

Продуктът е изпитан по характеристики, заявени от Възложителя.

Дата на постъпване на пробата и входящ номер в ИЦС: Вх.№ 77 / 04.02.2022 г.

Количество на изпитваните проби: Проба 1 литър, взета и представена от Възложителя.

Дата (период) на извършване на изпитването: от 15.02.2022 г. до 23.02.2022 г.

Директор ИЦС:
(гл. ас. инж. Цв. Гюрова)



Резултатите се отнасят само за изпитаните проби. Извлечения от протокола не могат да се размножават без писмено съгласие на Изпитвателния център по строителство – ИЦС- НИСИ ЕООД.