

HOJA TÉCNICA ESPUMA DE POLIURETANO

Código: 910; 911

Producto: Espuma de poliuretano Pennsylvania

Características técnicas:

Tipo de compuesto	Base de MDI Poliuretano
Gravedad específica	$0,30 \pm 0,10$
Tiempo de secado	5-15 min
Temperatura de aplicación (°C)	5 a 35
Resistencia a la temperatura (°C)	-40 a 90
Valor de aislamiento	25mW/mK
Densidad (kg/m3)	entre 20 y 30
Comportamiento frente al fuego	В3
Aislación de sonido	58 dB
Estabilidad dimensional	>-5% y <0%

Juntas:

Las juntas no deben superar los 4cm de ancho.

Las juntas más amplias y de profundidad conjunta de más de 5 cm debe llenarse en múltiples capas. Con un tiempo de espera entre aplicaciones de 15 a 30 minutos.

Relación máxima por aplicación:

Ancho(mm)	Largo(mm)
10	80
20	60
30	40
40	30



Aplicación:

- La superficie debe estar limpia, libre de polvo, aceite o grasa.
- Humedecer ligeramente con agua la superficie a trabajar.
- Agite el contenedor de aerosol antes de usarlo.
- Ajuste firmemente la boquilla al adaptador de la válvula.
- Coloque el aerosol hacia abajo y pulse el adaptador para aplicar Espuma.
- Limpie la espuma excesiva con diluyente o acetona.
- Después de 24 horas, la espuma curada puede ser corteada, picada, pintada y puede colocársele yeso encima.

Precaución:

Espuma no seca puede causar irritación en la piel, los ojos y el sistema respiratorio.

Usar sólo en áreas bien ventiladas.

Utilice una protección personal apropiada para evitar el contacto con la piel y los ojos.

En caso de contacto o irritación ocular, enjuague los ojos inmediatamente con agua corriente por 15 minutos y obtenga atención médica.

En caso de contacto con la piel, lave las zonas afectadas con jabón y agua.