



دهانات الجوهرة

ALJAWHARA PAINTS

زياتي نصف لمعة سوبر

دهان زيتي نصف لمعة يعتمد في تركيبتها على الاكسيد المعدل مع ثاني اكسيد التيتا نيوم جيد للاستعمال للداخل و الخارج و يعتبر طبقه نهائية للدهان وذو ملمس ناعم وقوة تحمل و صلابة. ويمتاز بنعومته ومقدرته على الانسياب والاستواء مكونا طبقه متينه وصلده مناسب لجميع الأسطح الحديدية والخرسانية والأسمنتية.

الخصائص الفيزيائية :

الشكل	دهان زيتي شديد البياض ذو لمعه متوسطه.
اللون	الأبيض و جميع الألوان .
المادة الأساسية	رتنج الاكسيد المعدل مع بعض المواد المائنه ذات الجودة العاليه.
الكثافة	١,٢٥ كغ / لتر.
زمن الجفاف	جفاف سطحي : ساعتان. جفاف تام : ٤ ساعات. الوجه التالي : بعد يوم.
معدل الإستهلاك النظري	١٢ - ١٣ م / لتر (عند طبقه دهان جافة سماكة ٣٠ ميكرون)
قابلية الاشتعال	قابل للاشتعال .

تعليمات الاستعمال

الادوات	الرولة او الفرشاة او مسدس البخ الهوائي .
التخفيف	بالتنثر البارد.
نسبة التخفيف	٥ - ١٠ %
التخزين	١٨ شهراً في مكان بارد و بعيداً عن الحرارة المباشرة ومصادر اللهب.

قبل البدء في عملية الدهان يجب اتباع التالي

- ١- ان يكون السطح المراد طلاؤه نظيفاً جافاً وخالياً من الشوائب والأتربة والشحوم والغبار ومشتقاتها.
- ٢- يجب عمل طبقه من الاساس بالنسبة للجدران الاسمنتية اما بالنسبة للأسطح الحديدية فيجب عمل طبقه دهان. اكسيد الاحمر(السلاقون).
- ٣- التهوية الكافية امر مهم اثناء عملية الدهان.
- ٤- تنظيف الأدوات المستخدمه بالتنثر البارد .



الشركة الكيماوية للتشكيلات الملونة المحدودة
Chemical Company for Colour Assortement LTD.



www.aljawharapaints.com

info@aljawharapaints.com

Kingdom of Saudi Arabia TollFree 920000008

المملكة العربية السعودية الرقم الموحد: ٩٢٠٠٠٠٠٠٨