NOMBRE DEL PRODUCTO

CHAPA FIBROASFALTICA COLOR

GENERALIDADES

Chapas fibroasfálticas onduladas, extremadamente resistentes, compuestas por fibras vegetales impregnadas en asfalto y formadas bajo alta presión y temperaturas.

Cuentan con un gran poder termoaislante. Insensibles al frio y a la nieve. Son flexibles y por lo tanto adaptables a todo tipo de estructuras.

No son corrosivas, no se quiebran y no tienen roturas en el transporte y la colocación.

MODO DE EMPLEO:

Modo de empleo: La distancia entre las clavaderas será de 50 cm. La pendiente mínima será del 3%. Se colocará a tresbolillo para evitar cuatro superposiciones en los ángulos. Solapar la chapa teniendo en cuenta que el recubrimiento coincida con los vientos predominantes.

Solape lateral: una onda

Solape transversal: 10/15cm .

Para la fijación se utilizan clavos con sus respectivas tapas que le dan completa estanqueidad y seguridad en el clavado. Instalados los dos faldones se colocan los burletes de cerramiento y cumbrera.

Rendimientos:

Se calcula la superficie del techo y se aplica el factor de rendimiento (1,6 m2 por chapa):

Superficie techo / 1,6 = cantidad de chapas.

Presentaciones: verde, negra o roja, de 2,10 x 0,90 m

ALMACENAMIENTO

Se aconseja almacenar el producto en su envase original y en un lugar fresco y seco.

La información y recomendaciones dadas en esta publicación son extraídas de ensayos de laboratorio. Nuestros clientes deberán llevar a cabo sus propios ensayos para determinar la adecuación de estos productos a sus propósitos particulares, por tanto dicha información no deberá interpretarse como sinónimo de garantía.