



دهانات الجوهرة

ALJAWHARA PAINTS

زياتي عالي اللمعة (سوبر)

يعتمد في تر كيبته على الالكيدا المعدل مع ثاني اكسيد التيتانيوم وبعض المكونات ذات الدرجة العالية من الجودة والتي تضفي عليه صلابة ومثانة. وتعطيه قوة لمعان عالية ويصلح لجميع الأسطح الداخلية والخارجية وقابل للغسيل. ومناسب للأسطح الخشبية والحديدية والطوب والخرسانه وله قوة مقاومة عالية ضد الخدش.

الخصائص الفيزيائية :

| | |
|-----------------------|---|
| الشكل | : دهان زيتي شديد اللمعان. |
| اللون | : الأبيض و جميع الألوان . |
| المادة الأساسية | : رتنج الالكيد المعدل مع بعض المذيبات والحشوات. |
| الكثافة | : ١,١ كغ / لتر. |
| زمن الجفاف | : جفاف سطحي : ساعتان. جفاف تام : ٨ ساعات. الوجه التالي : بعد يوم. |
| معدل الإستهلاك النظري | : ١٦ م ^٢ / ١ لتر (عند طبقة دهان جافة سماكة ٣٠ ميكرون) |
| قابلية الاشتعال | : قابل للاشتعال . |

تعليمات الاستعمال

| | |
|-----------------|--|
| الادوات التخفيف | : الرولة أو الفرشاة أو البخ بمسدس الهواء . |
| نسبة التخفيف | : بالنثر البارد (وايت سبريت). |
| التخزين | : ٥ - ١٠ ٪ |
| | : ١٨ شهر في مكان بارد و بعيدا عن مصادر اللهب وأشعة الشمس المباشرة. |

قبل البدء في عملية الدهان يجب أتباع التالي

- ١- ان يكون السطح المراد طلاؤه نظيفا جافا وخاليا من الشوائب والأترية و الشحوم والزيوت وغيرها .
- ٢- عمل طبقة اساس للأسطح الخشبية و الاسمنتية قبل دهان الزياتي.
- ٣- عمل طبقة من اساس الاحمر (سلاقون) للأسطح الحديدية.
- ٤- التهوية الكافية أمر حتمي اثناء عملية الدهان.
- ٥- تنظيف الأدوات المستخدمه بالنثر البارد .



الشركة الكيماوية للتشكيلات الملونة المحدودة
Chemical Company for Colour Assortement LTD.



www.aljawharapaints.com

info@aljawharapaints.com

Kingdom of Saudi Arabia TolFree 920000008

المملكة العربية السعودية الرقم الموحد: ٩٢٠٠٠٠٠٠٨